



Codice: 0220

IDROREPELENTE GV 140

Lavabile per interno

Idropittura idrorepellente-lavabile, per interni di altissima resa ed eccezionale copertura, ottima pennellabilità; di aspetto satinato, permette all'intonaco la traspirazione dell'aria e dell'umidità.

Grazie alle sue caratteristiche è idoneo all'applicazione su cartongesso.



SCHEDA TECNICA

n° ST0220
rev.6 del 14/03/2019

EDILIZIA

COLORE	Bianco opaco, 1212X, tinte con sistema solemix
CONFEZIONE	Litri 14 / Litri 5 / Litri 2,5
DATI TECNICI A 20°C	
VISCOSITÀ	Brookfield 20 rpm 10000 - 11000 mPa*s
DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)	1,650 ± 0,10 kg/l
PH	8 ± 1
ESTRATTO SECCO	69% ± 2%
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Non rilevante
ESSICCAZIONE	5 - 6 ore Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
RESISTENZA ALL'ABRASIONE UMIDA	Perdita di spessore 40,6 µm (Classe 3) ISO 11998:2006
POTERE COPRENTE	98.9% (Classe 2) con indice di resa pari a 5 m ² /l ISO 6504-3:2006
RESA	9 - 10 m ² /l a strato In funzione dell'assorbimento del supporto
PRESA DI SPORCO	Media (ΔL= 11.1) UNI 10792

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:

info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST0220
rev.6 del 14/03/2019

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
Diluizione	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: 35-45%.
Applicazione	Applicare con Pennello, rullo o spruzzo.
Preparazione del supporto	Su muri Nuovi: applicare una mano di isolante acrilico CRILAT (0800) e finire con due mani di IDROPELLENTE GV 140 (0220). Su muri tinteggiati: asportare mediante spazzolatura le pitture esistenti e poi applicare una mano di isolante acrilico CRILAT (0800) e finire con due mani di IDROPELLENTE GV 140 (0220).
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
Classificazione	Categoria BA/a - Pitture opache per pareti e soffitti interni - valore limite di COV 30g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS