



Codice: 0277

# RAVEN G6 EXECUTIVE A-A

## Idropittura impermeabilizzante

Pittura elastomerica a base di copolimeri acrilici, dotato di elevata elasticità. Ideato come protezione finale di superfici ove si richieda una buona resistenza alle intemperie e alle aggressioni chimiche in ambienti industriali. RAVEN G6 executive è stato sviluppato principalmente come protettivo per cemento armato ma le sue eccezionali caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici ed in particolare all'assorbimento d'acqua e alla fuoriuscita di sali minerali dovuti alla carbonatazione del cemento, fanno sì che alla sua originaria funzione, se ne siano aggiunte altre altrettanto importanti quali l'impermeabilizzazione di superfici e la protezione di pareti interne ed esterne. Indicato per pareti affette da cavillature, poichè caratterizzato da una grande copertura e notevole riempimento.



## SCHEDA TECNICA

n° ST0277  
rev.0 del 22/02/2013

### EDILIZIA

<b>COLORE</b>	Bianco
<b>CONFEZIONE</b>	Litri 15
<b>DATI TECNICI A 20°C</b>	
<b>VISCOSITÀ</b>	Brookfield 20 rpm 9000 - 10000 mPa*s
<b>DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)</b>	1,620 ± 0,10 kg/l
<b>ESTRATTO SECCO</b>	64% ± 2%
<b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ</b>	Non rilevante
<b>ESSICCAZIONE</b>	24 ore in condizioni normali (20°C; 65% UR) Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
<b>RESA</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> /l a strato In funzione dell'assorbimento del supporto
<b>PVC</b>	23,2% in volume
<b>FILMAZIONE</b>	Ad una temperatura minima di 5°C
<b>ALLUNGAMENTO A ROTTURA</b>	40%
<b>RESISTENZA A INTEMPERIE</b>	Ottima
<b>RESISTENZA AGLI ALCALI</b>	Ottima

### GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50  
25082 BOTTICINO SERA (BS)  
TEL. 0302594265  
FAX.0302791688

e-mail:  
[info@colorificiogonzini.it](mailto:info@colorificiogonzini.it)



# SCHEDA TECNICA

n° ST0277  
rev.0 del 22/02/2013

## EDILIZIA

**GONZINI SRL**  
Via Garibaldi, 50  
25082 BOTTICINO SERA (BS)  
TEL. 0302594265  
FAX.0302791688

e-mail:  
[info@colorificiogonzini.it](mailto:info@colorificiogonzini.it)

### ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

<b>Miscelazione</b>	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
<b>Vita utile</b>	36 mesi. Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
<b>Diluizione</b>	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: 30% Prima mano; 15% seconda mano.
<b>Applicazione</b>	Applicare con Pennello o rullo.
<b>Preparazione del supporto</b>	Su muri nuovi,cemento armato e fondi sfarinanti: applicare una mano di STOPPER WALL (0810) fissativo al solvente. Su fondi sfarinanti e/o assorbenti su vecchie mani di vernice o su fondi con ampie zone di distacco: asportare con spazzolatura le zone non perfettamente ancorate, ripristinando la planarità delle superfici.
<b>Precauzioni e indicazioni di sicurezza</b>	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti,in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
<b>Classificazione</b>	Categoria BA/c - Pitture per pareti esterne di supporto minerale - valore limite di COV 100g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

#### Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

RLA  RLS .....

Approvato DGE

.....