




Codice: 0433 - FINE A-A
 Codice: 0428 - CIVILE A-A
 Codice: 0485 - RIGATO MEDIO CLASSICO A-A

INTONACHINO ACRILICO

**FINE A-A (0433) - CIVILE A-A (0428)
 RIGATO MEDIO CLASSICO (0485)**

Finitura protettiva a base di resine acriliche per esterno, formulata con pigmenti pregiati (biossido di titanio e colori Bayer), con extender, cariche selezionate nelle varie granulometrie e con l'aggiunta di plastoriti e granulati di marmo. La speciale formula lo rende igienizzante ed idrorepellente. Ottimo per finiture a cappotto.



SCHEDA TECNICA

n° ST0433
 0428 0485
 rev.1 del 11/01/2012

EDILIZIA

COLORE	Bianco opaco, tinte con sistema solemix
CONFEZIONE	kg 25
DATI TECNICI A 20°C	
DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)	1,650 ± 0,10 kg/l
ESTRATTO SECCO	85% ± 2%
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Non rilevante
ESSICCAZIONE	fuori polvere 25 minuti; fuori tatto 2 ore, in profondità 24 ore; Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
RESA	1,3 - 1,6 kg/m ² Fine (0433) 1,6 - 2,0 kg/m ² Civile (0428) 3,0 - 3,5 kg/m ² Rigato medio classico (0485)
RESISTENZA ALCALINA	Ottima
RESISTENZA AD ABRASIONE UMIDA	Ottima

GONZINI SRL
 Via Garibaldi, 50
 25082 BOTTICINO SERA (BS)
 TEL. 0302594265
 FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST0433
0428 0485
rev.1 del 11/01/2012

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
Diluizione	Pronto all'uso.
Applicazione	Applicare il prodotto con frattone o talocchia in acciaio inox, rifinire con talocchia in plastica. Applicare con una temperatura compresa tra i 5°C e i 30°C.
Preparazione del supporto	Intonaco, calcestruzzo: maturi asciutti privi di parti scarsamente aderenti e/o unte. Rimuovere le formazioni di funghi o muschio, tracce di sporco in genere con spazzolatura a secco. Isolare le superfici con idoneo fissativo: STOPPER WALL (0810), CRILAT (0800).
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
Classificazione	Categoria BA/c - Pitture per pareti esterne di supporto minerale - valore limite di COV 40g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS