GONZINI
COLORI E VERNICI

Codice: 1050 - METALFERR WATER GRANA FINE
Codice: 1040 - METALFERR WATER GRANA GROSSA

METALFERR WATER

GRANA FINE (1050) - GRANA GROSSA (1040)

Metal Water è stato sviluppato principalmente come una finitura dall'aspetto metallico. Tale prodotto applicabile su tutti i tipi di supporti opportunamente trattati permette di ottenere superfici dai particolari contrasti di luce.

Codice: 1050 - GRANA FINE

Codice: 1040 - GRANA GROSSA

COLORE Tinte a richiesta da valutare cointestualmente

CONFEZIONE Litri 5 / Litri 0,750

DATI TECNICI A 20°C

VISCOSITÀ Brookfield 20 rpm 5500 - 6000 mPa*S

DENSITÀ (MASSA VOLUMICA) 1,000 ± 0,1 kg/l

RESA 8 - 10 m^2/l
In funzione dell'assorbimento del supporto

ESSICCAZIONE Fuori polvere: 30 minuti;
Fuori tatto: 3 ore
In profondità: 24 - 36 ore.
Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria

SCHEDA TECNICA

n° ST1050 1040
rev.1 del 03/12/2012

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it

GONZINI
COLORI E VERNICI

SCHEDA TECNICA

n° ST1050 1040
rev.1 del 03/12/2012

EDILIZIA

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	12 mesi. Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
Diluizione	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: 5% max.
Applicazione	Il prodotto si applica a due mani. A pennello: intingere lo stesso nel prodotto e passarlo, a pennellate incrociate, sulla superficie evitando riquadrature nette. Dopo la completa essiccazione della prima mano, applicare nello stesso modo la seconda mano. Con rullo di pelo corto: applicare in modo uniforme per tutta l'altezza della parete, riprendendo ogni volta la fascia appena trattata con rullo scarico.
Preparazione del supporto	In funzione dell' effetto desiderato la superficie da trattare deve essere perfettamente asciutta ed esente da polvere. Preventivamente può essere trattato con fondo LAVABILE S300, diluito al 20% - 25% con acqua, applicato a rullo o pennello su due riprese (a completa copertura), oppure la superficie può essere trattata, con: i prodotti della linea RAVEN, con FONDO STRUTTURALE SILOSSANICO GRANA GROSSA (0289) o GRANA FINE (0283) a seconda dell'effetto desiderato.
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti,in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
Classificazione	Categoria BA/i - Pittura per effetti decorativi - valore limite di COV 200g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene:
Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato: Approvato DGE

❒ RLA ❒ RLS ....

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it