




Codice: 1405

LEGNO FLASH OPACO

VERNICE PER LEGNO

Vernice protettiva per legno monocomponente antiacida di alta qualità. Consente di ottenere un film di ottima elasticità e pienezza, ideale per finiture in esterno, per opere quali: serramenti persiane, avvolgibili, perlinati ecc..



COLORE	Neutro e tinte di cartella
CONFEZIONE	Litri 5 / Litri 2,5 / Litri 0,750

DATI TECNICI A 20°C

VISCOSITÀ	30/40" Tazza Ford 4
BRILLANTEZZA	5/10 gloss
DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)	0,980± 0,05 kg/l
SOVRASPRUZZABILE	Dopo 24h;
ESSICCAZIONE	Fuori tatto: 20/30 minuti; Fuori tatto 2/3h In profondità: 24 - 48 ore. Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> 23°C
RESA	8/10 m ² /l In funzione dell'assorbimento del supporto
CONTENUTO SOLIDI IN PESO	32% ± 1
ESSICCAZIONE	Fuori polvere 30 - 40 minuti; Fuori tatto: 3 - 4 ore; In profondità: 20 - 24 ore. Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria

SCHEDA TECNICA

n° ST1405
rev.2 del 30/04/2021

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST1405
rev.2 del 30/04/2021

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	12 mesi. Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
Diluizione	Pronto all'uso.
Applicazione	Su supporti senza traccia di polvere. Applicare a spruzzo con pistola pneumatica con ugelli 1.2 / 1.4 a 3 - 4 atmosfere di aria; oppure a pennello o rullo. Applicare una prima mano di LEGNO FLASH opaco dopo 24h applicare una seconda mano dello stesso prodotto neutra o colorata.
Solvente per la pulizia	Acquaragia minerale/diluente sintetico.
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Indossare i guanti e gli occhiali. In ambienti ristretti indossare la maschera. Per applicazioni a spruzzo ventilare ed indossare gli occhiali e la maschera o un autorespiratore in spazi ristretti. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
Classificazione	Categoria BS/i - Pitture monocomponenti ad alte prestazioni - valore limite di COV 500g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

RLA RLS

Approvato DGE