




Codice: 1425

# LEGNOSAN A CERA UV FILTER

## Impregnante per legno

Vernice, leggermente tixotropica, neutra o colorata di finitura con effetto satinato. Vernice elastica, contiene composti filtranti i raggi ultravioletti. Respinge l'acqua battente e regola l'umidità del manufatto.

È particolarmente indicato per la conservazione e la decorazione del legno all'esterno ed all'interno. La sovra verniciatura è consigliata con lo stesso prodotto. In presenza di finiture industriali poliuretatiche è assolutamente necessaria un'energica carteggiatura per evitare problemi di ancoraggio.



## SCHEDA TECNICA

n° ST1425  
rev.2 del 01/09/2015

### EDILIZIA

<b>COLORE</b>	Neutro e tinte di cartella, satinato
<b>CONFEZIONE</b>	Litri 5 / Litri 2,5 / Litri 0,750
<b>DATI TECNICI A 20°C</b>	
<b>VISCOSITÀ</b>	Brookfield 20 rpm asta 2 - 800 -850 mPa*s
<b>DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)</b>	0,915 ± 0,05 kg/l
<b>SOVRASPRUZZABILE</b>	15 - 16 ore; Fuori tatto: 30 minuti; In profondità: 24 - 48 ore. Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
<b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ</b>	> 23°C
<b>RESA</b>	16 m <sup>2</sup> /l In funzione dell'assorbimento del supporto
<b>CONTENUTO SOLIDI IN PESO</b>	54% ± 1
<b>ESSICCAZIONE</b>	Fuori polvere 30 - 40 minuti; Fuori tatto: 3 - 4 ore; In profondità: 20 - 24 ore. Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria

### GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50  
25082 BOTTICINO SERA (BS)  
TEL. 0302594265  
FAX.0302791688

e-mail:  
[info@colorificiogonzini.it](mailto:info@colorificiogonzini.it)



# SCHEDA TECNICA

n° ST1425  
rev.2 del 01/09/2015

## EDILIZIA

### ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

<b>Miscelazione</b>	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
<b>Vita utile</b>	12 mesi. Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
<b>Diluizione</b>	Pronto all'uso, al massimo con 5% di acqua.
<b>Applicazione</b>	Su supporti senza traccia di polvere. Applicare a spruzzo con pistola pneumatica con ugelli 1.2 / 1.4 a 3 - 4 atmosfere di aria; oppure a pennello o rullo. Applicare una prima mano di LEGNOSAN A CERA UV FILTER neutra e successivamente applicare una seconda mano neutra o colorata.
<b>Solvente per la pulizia</b>	Acqua minerale.
<b>Precauzioni e indicazioni di sicurezza</b>	Indossare i guanti e gli occhiali. In ambienti ristretti indossare la maschera. Per applicazioni a spruzzo ventilare ed indossare gli occhiali e la maschera o un autorespiratore in spazi ristretti. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
<b>Classificazione</b>	Categoria BS/i - Pitture monocomponenti ad alte prestazioni - valore limite di COV 500g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

#### Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

ρ RLA ρ RLS .....

.....

### GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50  
25082 BOTTICINO SERA (BS)  
TEL. 0302594265  
FAX.0302791688

e-mail:

[info@colorificiogonzini.it](mailto:info@colorificiogonzini.it)