



Codice: 1620 - IDROSTUK EXTRA A SPATOLA
Codice: 1625 - IDROSTUK EXTRA A PENNELLO

IDROSTUK EXTRA

A SPATOLA (1620) - A PENNELLO (1625)

Prodotto a base calce ideale per il ripristino di centri storici. Particolarmente indicato dove vi siano tracce di umidità ascendente, in quanto la sua completa traspirabilità consente all'acqua di migrare verso l'esterno del supporto murale senza creare danni alla superficie.



Codice: 1620 - A SPATOLA

Codice: 1625 - A PENNELLO

SCHEDA TECNICA

n° ST1620 1625
rev.2 del 20/07/2012

EDILIZIA

COLORE	Bianco opaco, tinte a richiesta da valutare contestualmente
CONFEZIONE	Kg 20
DATI TECNICI A 20°C	
COMPOSIZIONE	A base di leganti inorganici (a base calce) con aggiunta di particolari additivi
DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)	1,550 ± 0,05 kg/l
TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE	+5°C
ESSICCAZIONE	1-2 giorni in condizioni normali (60% U.R. 20°C) Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
TEMPO TRA 2 MANI	3 - 4 ore
RESISTENZA	All'acqua - Ottima Agli agenti atmosferici - Buona Alle intemperie - Ottima con il ciclo di applicazione completo
RESA	1 - 2 kg/m ² A spatola (1620) 0,5 kg/m ² A pennello (1625) In funzione dell'assorbimento del supporto
CARATTERISTICHE DEL FILM	Ottima traspirabilità e ottima adesione su qualsiasi supporto cementizio

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST1620 1625
rev.2 del 20/07/2012

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
Diluizione	A spatola (1620) - Pronto all'uso. A pennello (1625) - Max 25% con acqua fredda pulita. Data la natura tixotropica del prodotto, è consigliabile mescolare il prodotto prima di eventuali diluizioni.
Applicazione	Applicare il prodotto a spatola o a pennello a seconda del tipo di prodotto.
Preparazione del supporto	Non è prevista nessuna preparazione particolare; il prodotto può essere applicato anche su supporti non perfettamente asciutti. Per supporti murali vecchi: preparare il fondo avendo cura di togliere tutte le parti non perfettamente ancorate, spazzolare ed applicare una mano di BORGHIGEL A (0700) ed attendere 6/8 ore prima di iniziare la stesura di IDROSTUK EXTRA. Applicare IDROSTUK EXTRA a mani successive fino all'ottenimento della planarità e dello spessore desiderato. Per un ottima riuscita del lavoro si consiglia di lamare il prodotto fino a completa lucidatura, solo nella fase finale.
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
Classificazione	Categoria BA/a - Pitture opache per pareti e soffitti interni - valore limite di COV 30g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS