



Codice: 1630

# IDROSTUK CON MARMORINO

Stucco decorativo a base di grassello di calce, con aggiunta di marmorino per esterno ed interno. È indicato su tutte le superfici nuove o vecchie presenti in edilizia, quando si vogliono ottenere pareti perfettamente lisce e piane, in particolare dove vi siano tracce di umidità ascendente, in quanto la sua completa traspirabilità consente all'acqua di migrare verso l'esterno del supporto murale senza creare danni alla superficie. Prodotto ottimale per il risanamento di pareti interne o esterne nei centri storici.



## SCHEDA TECNICA

n° ST1630  
rev.4 del 20/07/2012

### EDILIZIA

<b>COLORE</b>	Bianco opaco, tinte a richiesta da valutare contestualmente
<b>CONFEZIONE</b>	Kg 20 / Kg 5
<b>DATI TECNICI A 20°C</b>	
<b>COMPOSIZIONE</b>	A base di leganti inorganici con aggiunta di particolari additivi
<b>DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)</b>	1,550 ± 0,05 kg/l
<b>TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE</b>	+5°C
<b>ESSICCAZIONE</b>	1 - 2 giorni in condizioni normali (60% U.R. 20°C) Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
<b>TEMPO TRA 2 MANI</b>	3 - 4 ore
<b>RESISTENZA</b>	All'acqua - Ottima Agli agenti atmosferici - Buona Alle intemperie - Ottima con il ciclo di applicazione completo
<b>CARATTERISTICHE DEL FILM</b>	Ottima traspirabilità e ottima adesione su qualsiasi supporto cementizio
<b>TRASPIRABILITÀ</b>	Velocità di trasmissione del vapor d'acqua medio alta TVA [g/(m²h)] = 2/2,3 Secondo UNI EN 12086:99

### GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50  
25082 BOTTICINO SERA (BS)  
TEL. 0302594265  
FAX.0302791688

e-mail:  
[info@colorificiogonzini.it](mailto:info@colorificiogonzini.it)



# SCHEDA TECNICA

n° ST1630  
rev.4 del 20/07/2012

## EDILIZIA

**GONZINI SRL**  
Via Garibaldi, 50  
25082 BOTTICINO SERA (BS)  
TEL. 0302594265  
FAX.0302791688

e-mail:  
[info@colorificiogonzini.it](mailto:info@colorificiogonzini.it)

## ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

<b>Miscelazione</b>	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
<b>Vita utile</b>	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
<b>Diluizione</b>	Pronto all'uso. Data la natura tixotropica del prodotto, è consigliabile mescolare il prodotto prima di eventuali diluizioni.
<b>Applicazione</b>	Applicare con spatola o frattone.
<b>Preparazione del supporto</b>	Non è prevista nessuna preparazione particolare; il prodotto può essere applicato anche su supporti non perfettamente asciutti. Per supporti murali vecchi: preparare il fondo avendo cura di togliere tutte le parti non perfettamente ancorate, spazzolare ed applicare una mano di BORGHIGEL A (0700) ed attendere 6/8 ore prima di iniziare la stesura di IDROSTUK CON MARMORINO (1630). Applicare IDROSTUK CON MARMORINO (1630) a mani successive fino all'ottenimento della planarità e dello spessore desiderato. Per un ottima riuscita del lavoro si consiglia di lamare il prodotto fino a completa lucidatura, solo nella fase finale.
<b>Precauzioni e indicazioni di sicurezza</b>	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
<b>Classificazione</b>	Categoria BA/a - Pitture opache per pareti e soffitti interni - valore limite di COV 30g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

### Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA  RLS .....