



Codice: 1720

SETACRIL TGF

Smalto monocomponente a base di resine acriliche. Finitura di ottima qualità, rapidità d'essiccazione ed indurimento. Ottimo potere aggrappante e durezza superficiale del film, buone caratteristiche di resistenza alla flessibilità, all'abrasione e all'ingiallimento. Indicato per la verniciatura di muri, cementi a vista e lamiera zincate.



SCHEDA TECNICA

n° ST1720
rev.2 del 03/12/2012

EDILIZIA

COLORE	Bianco, tinte con sistema solemix
CONFEZIONE	Litri 18 / Litri 5
DATI TECNICI A 20°C	
VISCOSITÀ	1'30" Tazza Ford n°4
DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)	1,250 ± 0,1 kg/l
CONTENUTO SOLIDO	58% ± 2%
BRILANTEZZA	50 Gloss
RESA	6 - 10 m ² /l In funzione dell'assorbimento del supporto
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	>23°C
ESSICCAZIONE	Fuori polvere 15 - 20 minuti; Fuori Tatto 1 / 2 ore; In profondità 12 ore; Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST1720
rev.2 del 03/12/2012

EDILIZIA

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore.
Diluizione	Con diluente sintetico nelle seguenti proporzioni: 1° mano : 20-30%; 2° mano: 20-40%.
Applicazione	Pistola pneumatica, pompa a doppia membrana; airless; airmix.
Diametro ugello	Pistola pneumatica: 1,4-1,6 con 3-4 atm
Solvente per la pulizia	Diluente nitro
Preparazione del supporto	Spazzolatura meccanica .Nessuna traccia di olio od unto. Asciutto (privo di condensa).
Precauzioni di sicurezza	Adottare le norme di igiene personale; indossare i guanti e gli occhiali protettivi; in ambienti ristretti indossare la maschera; per applicazioni a spruzzo ventilare ed indossare gli occhiali e la maschera o un autorespiratore.
Classificazione	Categoria BS/i - Pitture monocomponenti ad alte prestazioni - valore limite di COV 500 g/l Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:

info@colorificiogonzini.it