



Codice: 1725

# SETACRIL GF

Vernice monocomponente a base di resine acriliche. Finitura di ottima qualità, rapidità di essiccazione ed indurimento. Caratterizzata da un ottimo potere aggrappante, durezza superficiale del film resistenza alla flessibilità, all'abrasione e basso ingiallimento. Indicata come protettivo per cementi armati, mattoni e pietre a vista.



## SCHEDA TECNICA

n° ST1725  
rev.1 del 30/04/2021

### EDILIZIA

<b>COLORE</b>	Trasparente
<b>BRILLANTEZZA</b>	Semilucido
<b>CONFEZIONE</b>	Litri 18 / Litri 5
<b>DATI TECNICI A 20°C</b>	
<b>VISCOSITÀ</b>	30" Tazza Ford n°4
<b>DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)</b>	1,000 ± 0,05 kg/l
<b>CONTENUTO SOLIDO</b>	25% ± 1%
<b>BRILANTEZZA</b>	50 Gloss
<b>RESA</b>	5 - 7 m <sup>2</sup> /l In funzione dell'assorbimento del supporto
<b>VITA DI STOCCAGGIO</b>	12 mesi
<b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ</b>	>23°C
<b>ESSICCAZIONE</b>	Fuori polvere 15 - 20 minuti; Fuori Tatto 1 / 2 ore; In profondità 12 ore; Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
<b>SOVRASPRUZZABILE</b>	Dopo 6/8 h

### GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50  
25082 BOTTICINO SERA (BS)  
TEL. 0302594265  
FAX.0302791688

e-mail:  
[info@colorificiogonzini.it](mailto:info@colorificiogonzini.it)



## SCHEDA TECNICA

n° ST1725  
rev.1 del 30/04/2021

### EDILIZIA

#### ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

<b>Miscelazione</b>	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
<b>Vita utile</b>	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore.
<b>Diluizione</b>	Con diluente sintetico nelle seguenti proporzioni: 1° mano : 30-40%; 2° mano: 20-30%.
<b>Applicazione</b>	Pistola pneumatica, pompa a doppia membrana; airless; airmix.
<b>Diametro ugello</b>	Pistola pneumatica: 1,4-1,6 con 3-4 atm
<b>Solvente per la pulizia</b>	Diluente nitro
<b>Preparazione del supporto</b>	Spazzolatura meccanica .Nessuna traccia di olio od unto. Asciutto (privo di condensa).
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	Adottare le norme di igiene personale; indossare i guanti e gli occhiali protettivi; in ambienti ristretti indossare la maschera; per applicazioni a spruzzo ventilare ed indossare gli occhiali e la maschera o un autorespiratore.
<b>Classificazione</b>	Categoria BS/i - Pitture monocomponenti ad alte prestazioni - valore limite di COV 500 g/l Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

#### Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA  RLS .....

#### GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50  
25082 BOTTICINO SERA (BS)  
TEL. 0302594265  
FAX.0302791688

e-mail:

[info@colorificiogonzini.it](mailto:info@colorificiogonzini.it)