



Codice: 3550

NITROLUX

Smalto nitrosintetico industriale lucido a base di resine alla nitrocellulosa a particolari resine sintetiche. Finitura industriale di buon aqualità e rapida essiccazione. Buone caratteristiche estetiche e di resistenza agli agenti atmosferici. Indicato per la verniciatura di macchine utensili, manufatti in ferro, carpenterie leggere, macchine agricole.



SCHEDA TECNICA

n° ST3550
rev.1 del 11/02/2009

INDUSTRIA

COLORE	Tinte con sistema Solemix
CONFEZIONE	Litri 18 / Litri 5
DATI TECNICI A 20°C	
VISCOSITÀ DI FORNITURA	Brookfield 20 rpm 1000 -1300 mPa*S
DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)	1,050 ± 0,05 kg/l
CONTENUTO SOLIDI IN PESO	35% ± 1%
RESA	10 - 12 m ² /l In funzione dell'assorbimento del supporto
SOVRAVERNICIABILITÀ	Dopo 1 ora in condizioni ottimali
ESSICCAZIONE	Fuori polvere 10 minuti Fuori impronta 1 ora In profondità 12 ore Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	>23°C

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST3550
rev.1 del 11/02/2009

INDUSTRIA

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	12 mesi. Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/-5°C).
Diluizione	Con diluente nitro nelle seguenti proporzioni: 10% - 15%.
Applicazione	Applicare a spruzzo (pistola pneumatica: 1.4 - 1.6 con 3 - 4 atmosfere d'aria, pompa a doppia membrana, airless, airmix).
Solvente per la pulizia	Diluente nitro.
Preparazione del supporto	Spazzolatura meccanica, sgrassaggio con solvente e sabbiatura. Nessuna traccia di olio od unto. Asciutto (privo di condensa). Applicare prima una mano di fondo antiruggine per nitro, rispettando i tempi descritti nelle specifiche del fondo.
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Adottare le normali norme di igiene personale. Indossare i guanti e gli occhiali. In ambienti ristretti indossare la maschera. Per applicazioni a spruzzo ventilare ed indossare gli occhiali e la maschera o un autorespiratore in spazi ristretti. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
Classificazione	Categoria BS/i - Pitture monocomponenti ad alte prestazioni - valore limite di COV 500g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:

info@colorificiogonzini.it