



Codice: 0705

# BORGHIGEL B EXTRA

Idropittura reologica ai silicati di potassio. Prodotto di elevate caratteristiche tecniche e traspiranti. Finitura speciale per il recupero di centri storici e di facciate nuove dove si richiede un prodotto con caratteristiche di traspirabilità.



## SCHEDA TECNICA

n° ST0705  
rev.2 del 02/04/2012

### EDILIZIA

<b>COLORE</b>	Bianco, tinte a richiesta
<b>CONFEZIONE</b>	kg 24
<b>DATI TECNICI A 20°C</b>	
<b>DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)</b>	1,440 ± 0,10 kg/l
<b>VISCOSITÀ</b>	Brookfield 20 rpm 3000 - 4000 mPa*S
<b>ESTRATTO SECCO</b>	68% ± 2%
<b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ</b>	Non rilevante
<b>ESSICCAZIONE</b>	fuori polvere 15-20 minuti, In profondità 6 ore; Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
<b>SOVRAVERNICIABILITÀ</b>	Dopo 24 ore (20°C)
<b>RESISTENZA</b>	Agli alcali - Ottima Alle temperature - Ottima
<b>RESA</b>	3 - 4 m <sup>2</sup> /kg a due mani In funzione dell'assorbimento del supporto

### GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50  
25082 BOTTICINO SERA (BS)  
TEL. 0302594265  
FAX.0302791688

e-mail:  
[info@colorificiogonzini.it](mailto:info@colorificiogonzini.it)



## SCHEDA TECNICA

n° ST0705  
rev.2 del 02/04/2012

### EDILIZIA

**GONZINI SRL**  
Via Garibaldi, 50  
25082 BOTTICINO SERA (BS)  
TEL. 0302594265  
FAX.0302791688

e-mail:  
[info@colorificiogonzini.it](mailto:info@colorificiogonzini.it)

## ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

<b>Miscelazione</b>	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
<b>Vita utile</b>	12 mesi. Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+25°C/+5°C).
<b>Diluizione</b>	Addizionare con BORGHIGEL A (0700) al 20-30% circa.
<b>Applicazione</b>	Applicare con pennello.
<b>Preparazione del supporto</b>	Intonaco, calcestruzzo: maturi asciutti privi di polvere e di parti scarsamente aderenti e/o unte. Rimuovere completamente vecchie pitture (il prodotto non può essere applicato su pitture preesistenti). Isolare le superfici con idoneo prodotto: BORGHIGEL A (0700).
<b>Precauzioni e indicazioni di sicurezza</b>	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
<b>Classificazione</b>	Categoria BA/j - Pitture bicomponenti ad alte prestazioni - valore limite di COV 140g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

#### Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA  RLS .....